

CKC® INSS-1186/SL/NS

ESPECIFICACIONES

FIRESTOP
CKC

CKC® INSS-1186 Revestimiento Elastomérico es una **resina acrílica** a base de agua que ofrece excelente flexibilidad incluso después de su curado total. El **CKC® INSS-1186** ha sido probado conforme a UL 2079, ASTM E 2307, ABNT NBR 16944-2 y ULC S115 para su uso en sistemas de shaft eléctrico, juntas dinámicas, juntas de pared divisoria, sellado perimetral y penetraciones. Puede aplicarse con brocha, pistola airless o espátula. Es compatible con lana mineral, placas de silicato de calcio, placas de yeso, cemento o placas de fibra cerámica.
Disponible en la versión **SL** para aplicaciones en sellados verticales y en la versión **NS** para compartimentaciones horizontales.



ABNT NBR 16944-2

Densidad		1,5 ± 0,1 g / cm³
Contenido sólido (por peso)		⩾75%
Valor de pH		7-8
Curado al tacto		Aprox. 30 min.
Tiempo total de curado	3-7 dias	(depende del espesor y la temperatura ambiente)
Desplazamiento cíclio máximo		± 8%
Almacenamiento		10°C - 30°C (50°F - 86°F)
Envase		3,785 L / Balde 18 L

Principales beneficios:
A base de agua, sin solventes orgánicos, soporta compresión y extensión en articulaciones dinámicas, resistente al agua y hermético, libre de halógenos, sin amianto (asbesto), sostenible ecológicamente y de fácil aplicación.

Ensayos y certificados:
ABNT NBR 16944-2:2021 – EI-120 (2h), ASTM E 2307, UL2079, Clasificación del sistema EI-180 (3h), L Rating; Capacidad de movimiento 8% de compresión o extensión; CAN / ULC, S115 F, FT, FH, FTH.

Atención y Presupuestos vía Whatsapp

Haz clic o apunta la cámara de tu celular

CONOZCA AQUÍ EL PORTAFOLIO COMPLETO FIRESTOP CKC®

Copyright © 2023 | CKC Argentina | Todos los derechos reservados
TEL: +54 9 11 7062-4559
www.ckc.ar | comercial@ckc.ar

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN Y USO DEL PRODUCTO

CKC ARGENTINA
PROTECCIÓN PASIVA CONTRA FUEGO

CKC® INSS-1186/SL/NS

INSTALACIÓN

1. Limpie la superficie de las aberturas y de todas las pasajes donde será aplicado;
2. Si es necesario, use moldes o formas para el material;
3. Aplique la cantidad adecuada de CKC® INSS-1186 y luego alise la superficie con una espátula;
4. La superficie puede recibir pintura después de la curación completa.

Siga las instrucciones de la tabla a continuación para la aplicación del **CKC® INSS-1186SL.**

SISTEMA / RF	120 minutos
Sellado eléctrico (Abertura con cables y busway)	Lana de roca 150 kg/m³ de 100 mm + CKC-INSS-1186SL a 1200 ml/m² (cara superior) + sellador CKC-INSS-1440 en las juntas y en 15 cm por encima de los cables.
Sellado perimetral (Abertura sin paso de sistemas prediales)	Lana de roca 150 kg/m³ de 100 mm + CKC-INSS-1186SL a 1200 ml/m² (cara superior) + sellador CKC-INSS-1440 en las juntas.
Sellado hidráulico (Cintas intumescentes con lana mineral)	Lana de roca 64 kg/m³ comprimida al 50% o mayor densidad, con un mínimo de 75 mm de altura + CKC-INSS-1186SL a 1.200 ml/m² (cara superior) una vuelta de cinta intumescente CKC-INFS-0812h para tubos de hasta 100 mm (DN).

Para la aplicación del **CKC® INSS-1186NS**, consulte con nuestro equipo.

ALMACENAMIENTO

Almacene en un ambiente interno, seco y libre de calor, entre 10 a 30ºC.
Utilice el producto dentro de los 24 meses posteriores a la fecha de fabricación (ver envase: AAMMDD).

MANTENIMIENTO, INSPECCIÓN, LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN

Después de la aplicación del producto, debe inspeccionarse cada 2 años en ambientes internos. En ambientes externos, la inspección debe realizarse anualmente para diagnosticar, reparar o proporcionar el tratamiento adecuado que garantice su durabilidad, ciclo de mantenimiento, vida útil y garantías.

CKC do Brasil y sus aplicadores están calificados y preparados para realizar estas inspecciones y generar informes, así como aplicar las medidas de mantenimiento adecuadas para la conservación y durabilidad del producto. La falta de inspección anual y la ausencia de comunicación escrita de los informes a CKC do Brasil implica la pérdida de las garantías del producto. Solicite hoy su inspección y asegure la durabilidad esperada del producto.

Consulte en este enlace el Manual de Mantenimiento y Conservación de los Productos CKC: https://ckc.com.br/manual-de-manutencao-e-conservacao-dos-produtos-ckc.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN

Para su seguridad, utilice máscara de respiración, gafas protectoras y guantes de látex durante la aplicación. CKC do Brasil no se responsabiliza por el uso incorrecto del producto ni por accidentes ocurridos con el mismo. Consulte con nuestro equipo técnico los sistemas y rendimientos disponibles para cada producto.

Copyright © 2023 | CKC Argentina | Todos los derechos reservados
TEL: +54 9 11 7062-4559
www.ckc.ar | comercial@ckc.ar

Atención y Presupuestos vía Whatsapp

Haz clic o apunta la cámara de tu celular